



АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

България
4500 Панагюрище
тел.: 0357 60210
факс: 0357 60250, 60260
e-mail: pbox@asarel.com
<http://www.asarel.com>

Представителство:
1680 София, бул. „България“ № 102
Бизнес център „Белисимо“, ет. 6
тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29
e-mail: asarel@mbox.contact.bg
office@asarel.com



МЕДНИ КАТОДИ

ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

ПАРАМЕТРИ		ГАРАНТИРАНА СТОЙНОСТ
As	%	<0,0005
Bi	%	<0,0002
Fe	%	<0,0010
Pb	%	<0,0005
S	%	<0,0015
Sb	%	<0,0004
Se	%	<0,0002
Ag	%	<0,0025
(Bi+Se+Te)	%	<0,0003
(As+Sb+Cr+Mn+Cd+P)	%	<0,0015
(Co+Zn+Fe+Si+Ni+Sn)	%	<0,0020

Размери и тегло на катода и катодния пакет

Катоден лист: (1000 мм x 1150 мм) +/- 30 мм
Катоден пакет: (1000 мм x 1150 мм) +/- 30 мм x 1000 мм (max)
Тегло на катодния лист: 40-80 кг
Тегло на катодния пакет: 1500-2500 кг

Пакетиране

Катодите са пакетирани в пакети с тегло до 2 500 кг
Пакетите са вързани с две метални ленти



