



АСАРЕЛ МЕДЕТ - АД

България
4500 Панагюрище
тел.: 0357 60210
факс: 0357 60250, 60260
e-mail: pbox@asarel.com
http://www.asarel.com

Представителство:
1680 София, бул. „България“ № 102
Бизнес център „Белисимо“, ет. 6
тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29
e-mail: asarel@mbox.contact.bg
office@asarel.com



Индекс на документирана информация
РИ-ИСУ-01.01.00.00/11-1

МЕДНИ КАТОДИ „АСАРЕЛ“

ПАРАМЕТРИ	СТОЙНОСТ	
Cu	%	99.97 % мин.
As	%	<0,0005
Bi	%	<0,0002
Fe	%	<0,0010
Pb	%	<0,0005
S	%	<0,0015
Sb	%	<0,0004
Se	%	<0,0002
Ag	%	<0,0025
(Bi+Se+Te)	%	<0,0003
(As+Sb+Cr+Mn+Cd+P)	%	<0,0015
(Co+Zn+Fe+Si+Ni+Sn)	%	<0,0020

